

## ASLAN CA 23

Полупрозрачная металлизированная самоклеящаяся пленка для изготовления эксклюзивных надписей, подсвечиваемых вывесок. Есть с глянцевой поверхностью – золото, серебро, и с матовой поверхностью – золото, серебро, медь.

Пленка Aslan CA23 имеет одинаковый эффект с обеих сторон, одинаковую насыщенность цвета, если смотреть без подсветки и с подсветкой, и в частности подходит для интерьерной рекламы, для оформления витрин. Идеально подходит для плоттерной резки.

### Технические характеристики

<b>Пленка</b>	металлизированная полиэстровая пленка
<b>Толщина</b>	~ 50 μm
<b>Клей</b>	акриловый под давлением без растворителя и консервирующих веществ, плотность : ~ 20 г/м <sup>2</sup>
<b>Подложка</b>	бумага ( с покрытием с одной стороны), плотностью ~ 140 г/м <sup>2</sup>

<b>Сила склеивания ASTMD-903</b>	немедленно: наклеена 1 неделю :	минимум 1,5 N/см минимум 4,0 N/см
<b>Температура</b>	миним.температура нанесения температура применения	15°C от -30°C до +80 °C
<b>Срок службы на улице</b>	до 2-х лет при правильной обработке и нанесении; в жарких странах (например тропических), в странах с влажным климатом или в регионах с плохой экологией из-за повышенной УФ-радиации срок наружного использования будет меньше	
<b>Нанесение</b>	только сухим методом; так как эта пленка не является паропроницаемой, ее не следует наносить влажным методом, в противном случае может образоваться пузырение; также не следует наносить на испаряющиеся поверхности, например акриловое стекло, гибкие поверхности.	
<b>Цветовая адаптация</b>	как любой товар, цветные пленки имеют отклонения по цвету при производстве, поэтому при изготовлении работ в больших количествах одного цвета следует обращать внимание, чтобы каждая графика была из пленки одного и того же рулона.	
<b>Хранение</b>	пленка должна храниться при комнатной температуре (15 - 25°C) и должна быть защищена от прямых солнечных лучей, чрезмерного перегрева, высокой атмосферной влажности. До применения пленка может храниться на складе в течение 3-х лет с момента производства. Рекомендуется хранить рулоны вертикально или подвешенными на специальные крючки.	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG, 2006

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Однако рекомендуется проводить собственное тестирование продукта для использования в намеченных целях.

Качество продуктов регулярно проверяется, совершенствуется и улучшается. ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG сохраняет за собой право без предварительного уведомления корректировать, модернизировать и улучшать химическую структуру или физические характеристики продуктов на основе последних знаний.