

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

printex art canvas 340 premium

Общая информация

смешанная ткань полиэстр-х/б
тяжелое полотно, вес 340г/м²
матовое покрытие для струйной печати чернилами на водной ос-
после полного высыхания хорошая устойчивость к истиранию
и влагостойкость

обратная сторона натурального цвета

Сфера применения

подходит для печати водными чернилами (рекомендуются
чернила на основе пигмента)
при печати чернилами на основе красителя, в зависимости от
принтера, могут быть отклонения по цвету

отлично подходит для печати репродукций картин
особенно подходит для натяжения на подрамники
также возможно натягивать на другие виды рам

Обработка

- во избежание проблем в дальнейшей обработке и
обращении необходимо, чтобы изображение хорошо
высохло, рекомендуемое время сушки - минимум 24часа
- хранить лучше в оригинальной упаковке
нельзя стирать
- следует ВСЕГДА хранить материал с этикеткой с указанием
номера партии ! Без номера партии или номера продукта
никакие жалобы или претензии не принимаются!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

printex art canvas 340 premium

Преимущества / особые характеристики

- яркие цвета и хорошее качество печати
- хорошая стойкость к истиранию
- быстрое время высыхания при нормальной заливке чернил
- красивый эффект холста, благодаря специальному покрытию поверхность практически не трескается

Технические характеристики

Носитель

Материал	смешанная ткань - х/б-полиэстр		
Толщина, мкм	са. 480	около	18,9 mil
Вес, г/м2	са. 370		
Прочность на разрыв, N/15мм	продольн.направление : >350	попереч.направление : >175	DIN EN ISO 527-3, 50 мм/мин
Удлинение при растяжении, %	продольн.направление : >15	попереч.направление : >15	
Сопротивление разрыву, N/мм2	продольн.направление : >45	попереч.направление : >20	
L*a*b* значение	в целом отклонения по цвету не могут быть исключены		

Другие

Условия хранения	18° - 25°C	40 - 65% относительной влажности
Срок хранения на складе, месяцев		18 в оригинальной упаковке
Огнеупорность	нет обработки огнезащитным составом	
Параметры воздуха помещения при обработке	18° - 25°C	

все тесты выполнялись согласно стандартам 23/50-2, DIN 50014.

Данные, приведенные в этой спецификации, основаны на практических знаниях и опыте. Перед употреблением покупатель должен самостоятельно определить, подходит ли данный материал для его конкретного применения. Покупатель должен взять на себя все риски, связанные с применением и обращением с материалом. Ответственность продавца только в пределах покупной цены и только в исключительных случаях косвенных и случайных повреждений. Данные в этой спецификации приведены в качестве описания и не являются гарантией. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления.

