

solvotex art canvas 380

Общая информация

- полиэстр/ х/б белая ткань
- плотность ткани 380г/м2, включая покрытие для струйной печати
- тяжелая ткань с полотнянным переплетением

Сферы применения

- подходит для печати (эко) сольвентными, латексными* и УФ-чернилами
- *при использовании латексных чернил 1-го поколения (L789 и LX600) возможна уменьшенная влаго- и износостойкость готовых отпечатков
- рекомендуется для использования внутри помещений
- подходит для производства баннеров, оформления выставочных стендов, театральных декораций и т.п.
- хорошо натягивается на рамы

Обработка

чтобы избежать проблем при дальнейшей обработке, необходимо, чтобы напечатанное изображение хорошо высохло, рекомендуемое время сушки - минимум 24 часа.

более лучшие результаты будут получены при установке индивидуальных настроек

следует ВСЕГДА хранить рулоны с этикеткой с указанием номера партии! Без номера партии или номера продукта никакие жалобы или претензии не принимаются!

хранить следует в горизонтальном положении на ровной повер»

если холодно и низкая влажность, необходимо достать материал из упаковки за 8 - 24 часа перед обработкой для "акклиматизации" материала

если материал выставляется на долгий срок (2 недели и больше) при низкой влажности и температуре меньше 10 градусов, рекомендуется акклиматизировать нераспакованный материал в течение 48-72 часов перед обработкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

solvotex art canvas

Преимущества / особые характеристики

- яркие цвета с очень хорошим качеством печати
- быстрое время высыхания
- возможна печать с большой заливкой чернил (это повлияет на время высыхания)
- тонкая структура холста
- особенно подходит для печати художественных произведений

Технические характеристики

Носитель

| | | | |
|--|---|---------|--------------------------------|
| Тип материала | полиэстр/ х/б ткань с покрытием | | |
| Толщина, мкм | ca. 430 | около | 16.9 mil |
| Вес, г/м ² | ca. 380 ± 5 % | | |
| Прочность на разрыв, N/15мм | основа / уток | 343/189 | DIN EN ISO 527-3, 50 мм/мин |
| Удлинение при растяжении, % | основа / уток | 19/16 | |
| Сопротивление разрыву, N/мм ² | основа / уток | 145/25 | |
| L*a*b* значение | в целом отклонения по цвету не могут быть исключены | | |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

solvotex art canvas

Другие

| | |
|---|--|
| Условия хранения | 18° - 25°С 40 - 65% относительной влажности в оригинальной упаковке, без воздействия постоянной влажности или сырости, без воздействия высоких температур, вдали от прямых солнечных лучей |
| Срок хранения на складе, лет | 1 после даты производства |
| Параметры воздуха помещения при обработке | 18° - 25°С |

все тесты выполнялись согласно стандартам 23/50-2, DIN 50014.

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на практических знаниях и опыте. Перед употреблением покупатели должны самостоятельно определить, подходит ли данный материал для их конкретного применения. Покупатель должен взять на себя все риски, связанные с обращением и применением материала. Ответственность продавца только в пределах покупной суммы и только в исключительных случаях косвенных и случайных повреждений. Данные в этой спецификации приведены в качестве описания и не являются гарантией. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления.

